

mallasyplasticos.com

metacrilatosyplasticos.com

MACOGLASS

Ficha producto: Lámina de EPDM de 0,8 mm

Avenida de Gijón, 73 - 75
47009 Valladolid

macoglass@macoglass.com

983 350 382
619 372 573

macoglass.com

LÁMINA DE EPDM DE 0,8 mm

Color: negro

Peso: 940 g/m²

Duración: 10-15 años

Lámina impermeabilizante negra, fabricada en caucho sintético. Armada con una trama de poliéster. Destaca especialmente sobre las otras láminas por su resistencia al punzonamiento y su elasticidad lo cual le otorga una mayor duración, entre 10 y 15 años. Además es la que mejor resistencia ofrece frente al funcionamiento provocado por piedras o raíces.

Aplicaciones:

- Cubiertas
- Estanques
- Canales
- Estructuras enterradas
- Fachadas
- Espesor 0,8 mm

Ventajas:

- Estable y elástica entre -45°C y 130 °C
- Resiste los rayos UV
- Resiste al agua y el vapor
- Sencilla instalación

Consejos de uso:

- Las superficies tienen que estar secas limpias y libres de objetos punzantes.
- Recomendamos siempre la instalación de un geotextil antipunzonante
- La lámina tiene que reposar unos 30 minutos antes de su unión definitiva
- Las uniones se realizan sólo con adhesivo pues no se puede soldar

Otros anchos y espesores disponibles bajo consulta: 7.5-9-10.5-12-13.5-15 m. en espesores de 1 y 1,2 mm

Ficha técnica:

Características esenciales	Prestación	Norma	Especificación técnica armonizada
Comportamiento frente al fuego externo	Froof (t1)	EN 13501-5	EN 13956:2012 EN 13967:2012
Reacción al fuego	E	EN 13501-1	
Estanqueidad al agua (60 kPa)	Pasa	EN 1928	
Resistencia a la tracción (L/T)	≥9 MPa	EN 12311-2	
Alargamiento (L/T)	≥ 400%	EN 12311-2	
Resistencia al impacto	≥ 200 mm	EN 12691	
Resistencia a una carga estática	≥25 kg	EN 12730	
Resistencia al desgarro	≥ 20 N	EN 12310-2	
Resistencia al cizallamiento del solape	≥ 200 N/50 mm	EN 12317-2	
Resistencia al pelado del solape	≥ 25N/50mm	EN 12316-2	
Resistencia a la penetración de raíces	PND	PrEN 13948	
Durabilidad (1000 h, UV)	Pasa (Clase 0)	EN 1297	
Durabilidad de la estanqueidad frente al envejecimiento	Pasa	EN 1296/EN 1928	
Plegado a baja temperatura	≤ -30 °C	EN 495-5	

Avda. de Gijón 73-75

47009 Valladolid

Tfno: 983350382

www.macoglass.com macoglass@macoglass.com

MACOGlass